

高温ガス化溶融炉向けコークス規格

	規 格
1. 粒 度	20～80mm(平均粒度30mm以上)
2. 強 度 (DI強度-15mmアップ)	80%以上
3. 灰 分	12%程度(10～15%も可)
4. 水 分	5%以下
5. 揮発分	3%以下
6. 硫黄分	0.8%以下